Colours of a different world

Fiche technique

Mona Softmat

Description et destination du produit

Si vous êtes à la recherche d'une peinture murale de qualité pour relooker votre intérieur aux nouvelles tendances à la mode et contemporaines, vous avez bien fait de choisir Mona Softmat.

Les 'secrets of Mona Softmat' sont :

- Très bon pouvoir couvrant
- Brillance mate veloutée
- Système 2 en 1 : primaire et finition (voir préparation)
- À teinter dans les Mona Favourites et dans plus de 700 couleurs du nuancier Mona
- Pour tous les supports classiques
- Bon étalement si appliquée avec une brosse ou un rouleau adéquats

Mona Softmat est une peinture très résistante grâce au choix méticuleux de résines à bases d'eau de haute qualité, aux pigments et matières de charges qu'elle contient.

Liant

Combinaison d'acryliques purs modifiés

Teinte

Teintes du système de mélange Bâtiment

Brillance

Mate veloutée

Renseignements techniques

Densité:			
Extrait sec:	47 (± 2) % en volume		
	64 (± 2) % en poids		
Temps de séchage: (20°C – 75% H.R.)	Hors poussière	:	30 minutes
	Sec	:	2 heures
	Formation complete du film	:	12 heures

Les peintures Mona sont un produit de LIBERT PAINTS nv. sa | Nekkersputstraat 189 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70
F: +32 (0)9 226 61 81 info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent

- COV-valeur: <28 g/L
  Catégorie A/a
  Norme 2010 <30 g/L
- Rendement théorique: 10-12 m^2/L
  Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

Prétraitement de surface

- Éliminiation de moisissures et algues : *Fungex* est un produit décontaminant à action destructive contre les moisissures et les algues (mode d'emploi : voir fiche technique) qui bénéficie d'un numéro d'autorisation du Gouvernement Fédéral (nr. 9884 B)
- Anciennes peintures alkydes et vernis : tester leur adhérence et poncer avant de peindre
- supports poudrants : toujours imprégner au préalable avec *Aquafix*
- anciennes peintures acryliques ou latex : rincer au préalable avec une solution alcaline ou un détergent adéquats
- Le support doit être suffisamment sec (maximum 5% d'humidité).
- Beaucoup de supports tels que gyproc, plâtre, fibres de verre, briques, etc... non poudrants (sinon *Aquafix* au préalable) peuvent être recouverts au préalable avec le primaire *Hydroprim*. *Hydroprim* utilisé comme finition peut être teinté, et mélangé avec *Aquafix* (*Hydroprim* 1 L ou 10 L) pour offrir une meilleure adhérence sur des supports porreux.

Pour une préparation adaptée à votre support spécifique, toujours consulter votre contact ou distributeur Libert Paints.

Mode d'emploi

- appliquer : au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
- diluer : pour une rénovation sur d'anciennes peintures ou des supports poreux il est possible de diluer à 5% ou 10% à l'eau courante. Ne pas diluer les couches suivantes.
- nettoyer : à l'eau courante
  - ➢ Pour éviter des problèmes d'adhérence entre couches (ex. impuretés), nous recommandons d'appliquer la couche de dispersion suivante dans les 5 jours.
- tableau de dilution :

	Diluant : eau courante
Rouleau	5 à 10%
Brosse	5 à 10%
Pistolet	0 à 5%

Mona Softmat peut être recouverte d'une seconde couche de Mona Softmat afin d'obtenir une belle finition uniforme, couvrante, dans la teinte choisie.

- Temps de recouvrement indicatifs :

Température de la surface	Min.	Max.
10°C	8 heures	7 jours
20°C	5 heures	5 jours
30°C	4 heures	4 jours

Les peintures Mona sont un produit de LIBERT PAINTS nv. sa | Nekkersputstraat 189 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70
F: +32 (0)9 226 61 81 info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent

Conditions d'application

La température ambiante doit être supérieure à 8°C et l'humidité relative inférieure à 85%. Ces conditions s'appliquent également les 48 heures suivantes pour le séchage et la formation du film.

Stabilité de stockage

Minimum 2 ans, dans un endroit sec (à l'abri du gel) à une température située entre +5°C et +40°C, dans l'emballage d'origine non ouvert.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.monacolours.com

Limitation de responsabilité
Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.
Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens.
Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.

Les peintures Mona sont un produit de LIBERT PAINTS nv. sa | Nekkersputstraat 189 | 9000 Gent | T: +32 (0)9 216 88 70
F: +32 (0)9 226 61 81 info@libertpaints.com | www.libertpaints.com | BTW/TVA BE 0441.604.970 | RPR Gent